

## JAGUAR 5W-30

**JAGUAR 5W-30** est un lubrifiant 100% synthétique « **Fuel Economie** », spécifiquement conçu pour les motorisations diesel et essence des véhicules légers et utilitaires équipés de systèmes de post-traitement : catalyseurs, filtre à particules, EGR...

Ce lubrifiant est particulièrement recommandé pour les marques PEUGEOT, CITROEN et DS lorsque que la spécification PSA B71 2290 est demandée, mais est également pour la marque RENAULT lorsque le niveau de performance actuel RN 17 est préconisé.

**JAGUAR 5W-30** convient également à tous les véhicules lorsque les normes ACEA C2/C3 avec un grade 5W-30 sont recommandées.

### PROPRIETES

- Lubrifiant économiseur d'énergie, réduisant les émissions polluantes.
- Protection contre le préallumage à basse vitesse « LSPI » (Low Speed Pre Ignition).
- Propreté moteur renforcée grâce à ses propriétés détergentes.
- Grande stabilité à l'oxydation.
- Protection renforcée contre l'encrassement des filtres à particule grâce à sa faible teneur en soufre et en cendres sulfatées.
- Excellente stabilité de la viscosité en fonction des températures, permettant ainsi une facilité du démarrage à froid, une diminution de l'usure et un maintien du grade à chaud.

### SPECIFICATIONS

#### *Energy Conserving*

**ACEA C2, C3**

**PSA B71 2290**

**RN 0700/0710**

**RN 17**

**API SP / SQ**

**MB 229.31**

**MB 229.51/52/226.52**

**Fiat 9.55535-S3**

*-Attention, ce lubrifiant ne conviendra pas lorsque les spécifications RN 17 RSA et RN 720 sont recommandées.*

**CARACTERISTIQUES**

|                               | Méthodes    | Unités   | Résultats |
|-------------------------------|-------------|----------|-----------|
| Grade SAE                     | -           | -        | 5W-30     |
| Densité à 15°C                | ASTM D4052  | Kg/L     | 0.85      |
| Viscosité cinématique à 40°C  | ASTM D445   | cSt      | 73        |
| Viscosité cinématique à 100°C | ASTM D445   | cSt      | 12.3      |
| Indice de viscosité           | ASTM D2270  | -        | 166       |
| Viscosité HTHS                | ASTM D4683  | mPa.s    | 3.6       |
| Point d'éclair                | ASTM D92    | °C       | 208       |
| Point d'écoulement            | NF T 60 105 | °C       | -45       |
| TBN                           | ASTM D2896  | mg KOH/g | 8.5       |
| Cendres sulfatées             | ASTM D874   | %        | 0.6       |
| Volatilité Noack              | ASTM D5800  | %        | 9.9       |

*Fiche technique, version du 13/03/ 2026*