

Multi-usage Professionnel

DESCRIPTION / APPLICATION

Graisses, de consistance molle ou fluide, au lithium sur base minérale. Elles ont été développées pour offrir une solution optimale entre la facilité de distribution de l'huile et la supériorité de la graisse pour lubrifier au coût minimum.

Ces graisses sont principalement destinées à la lubrification de roulements, paliers lisses, guidages linéaires, et petits réducteurs en barbotage... pour vitesses, températures et charges moyennes à élevées.

Elles sont aussi destinées aux systèmes centralisés à pressions modérées ou faibles, ou pour travailler à plus basse température, ou encore pour garnir des carters d'engrenages suivant les préconisations des constructeurs.

Ces graisses peuvent être appliquées à l'aide d'une pompe à graisse et en graissage centralisé haute et basse pression.

Plage de température indicative : -20°C à + 120°C

SPECIFICATION

ISO 12924: L-XCCIBO/00/000

DIN 51502: KP0K-30 / KP00K-30 / KP000K-30

AVANTAGES

Graisse multiusage

Utilisation en graissage centralisé

Propriétés extrême pression

Protection contre l'usure, la corrosion

CARACTERISTIQUES

	Méthodes	EPO	EP00	EP000
Epaississant			Lithium	
Huile de base			Huile minérale	
Texture			Lisse	
Couleur	Visuel		Ambré	
Grade NLGI	ASTM D217 mod	0	00	000
Point de goutte	IP 396		>160°C	
Viscosité huile de base à 40°C	ASTM D 7152	64 mm ² /s	60 mm ² /s	60 mm ² /s
Viscosité huile de base à 100°C	ASTM D 7152	8 mm ² /s	7 mm ² /s	7 mm ² /s
Pénétration 60 coups	ISO 2137	355-385	400-430	445-475
4 billes soudure	DIN 51350:4	2600 N	2400 N	2400 N
4 billes soudure	ASTM D 2596		250 kg	
Résistance à l'eau à 90°C	DIN 51807:1		1-90	
Water Wash Out à 38°C	ISO 11009		< 10%	
Emcor Eau Distillée	ISO 11007		0 - 0	
Emcor Eau Salée	ISO 11007		≤ 2 - 2	
Densité	IP 530		892 kg/m ³	

Fiche technique, version du 30 Décembre 2019

Les caractéristiques techniques de cette fiche technique sont des valeurs moyennes et elles ne sauraient toutefois constituer une garantie contractuelle

Adresse unique de correspondance : BP 70115 56601 LANESTER cedex www.armorine.fr Email : contact@armorine.fr